3040 INDUCORD®



Tubo dell'acqua per applicazioni industriali

Applicazioni
- Adatto per acque industriali, letame, fanghi e acque reflue
- per applicazioni industriali pesanti, agricoltura, infrastrutture e orticoltura
- Utilizzato frequentemente nell'industria del dragaggio

Proprietà
- Pressione di scoppio 30 bar
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008

Campo di temperatura
- Da -20 °C a 70 °C

Costruzione
- Strato interno in SBR
- Strato esterno in SBR
- Strato esterno in tessuto
- Strato interno liscio
- Inserti in tessuto

Varianti di consegna
- Parete interna nera, parete esterna nera

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Spessore della parete (mm)	Pressione di esercizio (20 °C) (bar)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Numero dell'ordine
7/8 / 22	30.00	4.00	10,000	0.44	**40**	3040-022-000
1 / 25	35.00	5.00	10,000	0.64	**40**	3040-025-000
- / 28	38.00	5.00	10,000	0.72	**40**	3040-028-000
1,25 / 32	43.00	5.50	10,000	0.91	**40**	3040-032-000
1,36 / 35	46.00	5.50	10,000	0.97	**40**	3040-035-000
1,5 / 38	50.00	6.00	10,000	1.16	**40**	3040-038-000
- / 40	52.00	6.00	10,000	1.21	**40**	3040-040-000
- / 42	54.00	6.00	10,000	1.27	**40**	3040-042-000
1,75 / 45	57.00	6.00	10,000	1.35	**40**	3040-045-000
- / 48	60.00	6.00	10,000	1.43	**40**	3040-048-000
2 / 51	64.00	6.50	10,000	1.64	**40**	3040-050-000
2,36 / 60	73.00	6.50	10,000	1.90	**40**	3040-060-000
2,5 / 63,5	77.50	7.00	10,000	2.20	**40**	3040-063-000
3 / 76	90.00	7.00	10,000	2.50	**40**	3040-075-000
- / 80	94.00	7.00	10,000	2.70	**40**	3040-080-000
3,5 / 90	104.00	7.00	10,000	3.00	**40**	3040-090-000
4 / 102	116.00	7.00	10,000	3.30	**40**	3040-100-000
- / 110	126.00	8.00	10,000	4.10	**20**	3040-110-000
5 / 127	144.00	8.50	10,000	5.00	**20**	3040-125-000
6 / 152	170.00	9.00	10,000	6.30	**20**	3040-150-000
8 / 203	224.00	10.50	10,000	9.90	**20**	3040-200-000
10 / 254	275.00	10.50	10,000	12.20	**10**	3040-250-000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.