



## Wąż sprężonego powietrza / do wody

### Aplikacje

- do zastosowań o średnim obciążeniu w przemyśle, warsztatach i na budowach
- Odpowiedni do przesyłu wody, powietrza i sprężonego powietrza zawierającego olej

### Właściwości

- Szczególnie wytrzymały, grubościenny i elastyczny
- Odporność na sprężone powietrze zawierające olej

- Osłona zewnętrzna odporna na starzenie, ozon, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Maksymalne ciśnienie robocze: powietrze 10 bar, woda 16 bar
- Ciśnienie rozrywające 54 bar
- wg norm EN ISO 1307:2008 i DIN 20018

### Zakres temperatur

- -30 °C do 50 °C

### Konstrukcja

- powłoka wewnętrzna wykonana z termoplastycznego elastomeru
- Powłoka zewnętrzna wykonana z termoplastycznego elastomeru
- gładki wewnątrz i na zewnątrz
- Wkładki poliestrowe

### Warianty dostaw

- powłoka wewnętrzna czarna, zewnętrzna czarna

Ø wewnętrzna	Ø-zewn.	grubość ścianki	promień gięcia	Waga	długości składowania	Nr zam.
(in / mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	
1/4 / 6	13.00	3.50	50.00	0.14	<b>40 100</b>	3201-006-000
- / 8	15.00	3.50	65.00	0.18	<b>40 100</b>	3201-008-000
- / 9	16.00	3.50	70.00	0.19	<b>40</b>	3201-009-000
3/8 / 10	19.00	4.50	70.00	0.28	<b>40 100</b>	3201-010-000
1/2 / 13	23.00	5.00	80.00	0.43	<b>40 50</b>	3201-013-000
5/8 / 15	27.00	6.00	100.00	0.54	<b>40</b>	3201-015-000
3/4 / 19	31.00	6.00	150.00	0.61	<b>20 40 50</b>	3201-019-031
1 / 25	39.00	7.00	185.00	0.88	<b>40</b>	3201-025-000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie [www.norres.com/pl/technika/](http://www.norres.com/pl/technika/).